



STACHEMA Opravy staticky ustálených trhlin pomocí epoxidové hmoty EPROSIN Z 40 ZALÉVACÍ

- ◆ Garáže
- ◆ Dílny
- ◆ Sklady
- ◆ Chodby

POSTUP OPRAVY (sešívání) staticky ustálené trhliny betonových podlah před aplikací nivelačních a nátěrových systémů GOREPOX, FLOOREPOX a SINEPOX



1

Povrch přebrousíme v celé délce trhliny bruskou s diamantovým kotoučem.



2

Důkladně odstraníme veškerý prach z trhliny a jejího okolí.



3

Trhlinu proškrábneme v celé délce kramlí.



4

Vždy kolmo na trhlinu v daném místě provedeme proříznutí příčných drážek.



5

Opět důkladně odstraníme prach a úlomky po prořezu drážek.



6

Dle návodu na etiketě rozmícháme záливkovou hmotu EPROSIN Z 40 ZALÉVACÍ.



7

Zalijeme trhlinu i kolmé drážky.



8

Do drážek vložíme pevnostní sponu.



9

Pevnostní spona musí být vložena v celé délce drážky.



10

Doplníme záливkovou hmotu EPROSIN Z 40 ZALÉVACÍ.



11

Provedeme prosyp křemenným pískem frakce 0,3–0,8 mm.



12

Na závěr provedeme uhlazení zednickou lžící popř. odstraníme přebytek záливkové hmoty.

EPROSIN Z 40 ZALÉVACÍ




Dvousložkový epoxidový tmel

Popis: K opravám trhlin a menších defektů v minerálních podkladech (betony). Pro odlévání modelů zejména do kovových, silikonových, sádrových a jiných forem s výjimkou dřevěných.

Spotřeba: 15 kg/m² při síle vrstvy 1 cm

Balení (kg): Set 1,19 kg; 10 kg

PEVNOSTNÍ SPONA



Pevnostní spona pro vložení do příčné drážky



STACHEMA CZ s.r.o.

01/2018 – ST CZ

Region Sever, středisko Slaný
U Ploché dráhy 294
274 01 Slaný
slany@stachema.cz
tel.: +420 312 500 062-5

Region Sever, středisko Červené Pečky
K Nádraží 197/1
280 02 Červené Pečky
objednavky@stachema.cz
tel.: +420 601 332 332

Region Sever, středisko Praha
Praha 9 - Čakovice
196 00 Kostecká 860
cakovice@stachema.cz
tel.: +420 734 466 058

Region Morava
Pod Sídlištěm 3
636 00 Brno
brno.prodej@stachema.cz
tel.: +420 548 216 591

Region Jih, středisko Planá
Chýnovská 751
391 11 Planá nad Lužnicí
plana@stachema.cz
tel.: +420 381 200 911-3

Region Jih, středisko Plzeň
Ostrovní 5
301 00 Plzeň
plzen@stachema.cz
tel.: +420 736 630 081