

AKRYLEP 636

latexové lepidlo pro lepení pěnových materiálů

AKRYLEP 636 je vodné disperzní lepidlo na bázi přírodního latexu s obsahem volného čpavku. Je zdravotně a ekologicky nezávadné a nehořlavé.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Viskozita Brookfield vř. 6/30 ot. (ISO R2555)	4000 – 6000 mPas
pH (ISO 1148)	8 - 10
Sušina (ISO 1625)	58 - 62 %
Množství nanášeného lepidla	150 – 350 g/m ²

OBLAST POUŽITÍ:

Akrylep 636 se používá pro spojování a plošné lepení polyuretanových pěn nekontaktním způsobem.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Lepidlo se nanáší ručně (štetcem, válečkem) nebo stříkácí pistolí ve vhodném množství na obě lepené plochy. Po nanesení lepidla se obě lepené plochy silně přitisknou a ponechají stlačené až do vzniku pevné vazby ve spoji. Film lepidla je trvale lepidlivý a elastický i při teplotách pod bodem mrazu.

Minimální pracovní teplota je 15 °C.

Optimální pracovní teplota: 20 – 25 °C, 50 – 60 % rel. vlh. Vzduchu

UPOZORNĚNÍ:

VAROVÁNÍ: Dráždí kůži. **POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ, PRVNÍ POMOC:** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Odstraňte obsah/ obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů. **PŘI STYKU S KŮŽÍ:** Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Obsahuje: přírodní kaučuk stabilizovaný amoniakem.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Lepidlo dodáváme v plastových nádobách po 0,5 l a 1l.

Skladovat v původních dokonale uzavřených obalech při teplotě +5 °C až +30 °C. Nesmí zmrznout!

Před použitím promíchejte. Správně uskladněné lepidlo má 24 měsíční záruční dobu od data výroby.

Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky lepení. Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání lepidla.

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001.