

Použití

Silikátová barva COLORSIL KONTAKT je určena jako základní kontaktní nátěr na vyžilé akrylátové a jiné syntetické barvy, které mají dobrou přilnavost a na které má být aplikován silikátový systém. COLORSIL KONTAKT je vhodné nanášet i v případech, kdy byla stará barva z fasády odstraněna a v omítce se předpokládají zbytky syntetického pojiva. Vytváří kontaktní mezivrstvu a vyrovnává savost podkladu, což je důležité zejména při místních opravách fasád. **Nehodí se na biologicky napadené povrchy.**

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

Složení

Směs plniv v silikátovém pojivu s přísadou styren-akrylátového pojiva (do 5 %) a aditiv.

Parametry barvy

| | |
|-------------------------|------------------------|
| hustota | 1550 kg/m ³ |
| obsah netěkavých složek | min 69 % |
| pH | 12,5 |

Parametry nátěru

| | |
|------------------------------------|-------------|
| prostup vodních par S _d | max. 0,15 m |
| přidrženost k betonu | min. 1 MPa |

Příprava podkladu

Podklad musí být nemastný, soudržný, čistý, suchý, bez biologického napadení a vodorozpustných solí. Omítky musí být vyzrálé – tj. cca 4 týdny po jejich dokončení. Kontrolu vyzrání lze provést pH papírkem nebo fenolftaleinem. Všechny nepřilnavé části odstranit, omýt tlakovou vodou s přidavkem saponátu. Trhliny přesahující šíři 0,6 mm vyspravit některou ze správkových malt. Všechny **savé** podklady nutno penetrovat penetrateorem FIXASIL M. Obsahuje-li podklad vodorozpustné soli nebo v případě jakýchkoliv pochybností doporučujeme přípravu povrchu konzultovat s technikem firmy.

Upozornění: Všechny nenatírané plochy důkladně zakrýt - zanechává neodstranitelné stopy na všech silikátových površích (sklo, glazury obkladů a dlaždic)!

Aplikace

COLORSIL KONTAKT se nanáší v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po úplném zaschnutí předchozí vrstvy. Časový interval mezi nátěry je závislý na klimatických podmínkách, doba schnutí je 6-12 hodin, při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % je nátěr proschlý do 24 hodin. **Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 5-30 °C. Při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním svitem a do zaschnutí před deštěm!**

Ředění

Dodává se v aplikační konzistenci, v případě nutnosti ředit výhradně silikátovým penetrateorem FIXASIL M (max. do 10 %).

Způsob nanášení

Válečkem, štětcem, stříkáním.

Spotřeba

0,4-0,6 kg/m² podle savosti podkladu.

Údržba

Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

Hygiena a bezpečnost práce

Při aplikaci stříkáním zajistit místní a celkové větrání, nevdechovat aerosoly. Zabránit kontaktu s očima a kůží, používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže). Používat jen v dobře větraných prostorách. Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

První pomoc

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy, ale opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Při nadýchání: Doprovít postiženého na čerstvý vzduch. Zajistit klid, teplo, vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Sejmout kontaminovaný oděv. Potřísněnou pokožku umýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem, např. Indulonou, v případě přetrvávajícího podráždění vyhledat lékaře.

Při zasažení očí: Pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí, okamžitě vyplachovat proudem vody min. 15 minut při rozevřených víčkách. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky. Vyhledat lékařské ošetření.

Při požití: Ústa vypláchnout pitnou vodou, vypít asi 0,5 l chladné vody. Přivolat lékaře. Zvracení nevyvolávat, při spontánním zvracení zajistit, aby nedošlo k zadušení zvratky.

Skladování

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, 24 měsíců od data výroby, při teplotě od +5 °C do +25 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

Upozornění

Tento produkt není nutno považovat za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci.

Balení

15 kg

Datum revize: 5. 1. 2015