

ECOLOR[®] GROB Flex

Akrylátová fasádní barva pro sanaci prasklin - pružná



Použití

Akrylátová barva ECOLOR GROB Flex je určena jako základní nátěr pro vyrovnání a překrytí drobných vad povrchu omítek, betonových panelů apod. Barva není schopna překrýt a sanovat statické poruchy objektů. Po aplikaci mají ošetřené povrchy stejnoměrnou savost a vzhledově vyrovnaný povrch, což je důležité při aplikaci fasádních barev po opravách, protože nestejná savost podkladu a jeho různá povrchová struktura mohou být příčinou vzniku tmavších a světlejších míst po nátěru fasádní barvou. **Nejdůležitější vlastností této barvy je schopnost překrýt ustálené vlasové trhliny do šířky až 0,6 mm.** Případné nejasnosti konzultujte s Vaším prodejcem nebo technikem výrobce.

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

Složení

Směs pigmentů a plniv dispergovaných v akrylátové disperzi s přísadou aditiv.

Odstín

Vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu. Je možno tónovat světlé odstíny.

Parametry nátěrové hmoty

obsah netěkavých složek	min. 50 %
hustota	1250 kg/m ³

Parametry zaschlého nátěru

prostup vodních par S _d	0,25 m
přídržnost k betonu	1,2 MPa

Příprava podkladu

Povrch musí být soudržný, nemastný, čistý, bez biologického napadení a obsahu solí. Všechny nepřilnavé části je nutno odstranit a omýt tlakovou vodou s přídatkem saponátu. Trhliny přesahující šířku 0,6 mm vyspravit některou ze správkových malt. Všechny savé podklady nutno penetrovat penetrátorem PENECO.

Aplikace

ECOLOR GROB Flex se nanáší v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po úplném proschnutí předchozí vrstvy. Časový interval mezi nátěry je závislý na klimatických podmínkách. Nátěr je při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % proschlý do 24 hodin. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat sanaci plynosilikátových, porothermových a jiných konstrukcí, kde jsou na povrchu viditelné spoje tvárnic. Zde se ve většině případů nejedná o ustálené vady, proto je nejdříve nutno aplikovat barvu na praskliny a poté teprve celoplošně.

Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 5-30 °C. Při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním svitem a do zaschnutí před deštěm!

Způsob nanášení

Štětka (pro vpravení barvy do trhlin a prasklin), válečkem. Při celoplošném přetírání se doporučuje použití moltoprénového válečku nebo válečku s krátkým vlasem.

Spotřeba

0,3-0,6 kg/m² podle typu podkladu.

Ředění

Barva má viskozitu seřízenou pro práci s válečkem. V případě potřeby možno ředit max. 10 % penetrátorem PENECO nebo vody, popř. jejich směsí.

ECOLOR[®] GROB Flex

Akrylátová fasádní barva pro sanaci prasklin - pružná



Údržba

Všechny pomůcky po práci omýt vodou a při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí.

Hygiena a bezpečnost práce: Zabránit kontaktu s očima a kůží, používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže).

První pomoc: Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy, ale může vyvolat alergickou reakci. Při styku s kůží: Sejmout kontaminovaný oděv. Potřísněnou pokožku umýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem, např. Indulonou. Při zasažení očí: Pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí, okamžitě vyplachovat proudem vody min. 10 minut při rozevřených víčkách. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky. V případě přetrvávajících obtíží vyhledat lékařské ošetření. Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

Skladování

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, 24 měsíců od data výroby, při teplotě od +5 °C do +25 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

Upozornění

Tento produkt není nutno považovat za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. U připravovaných barevných nátěrů provede spotřebitel kontrolu nátěrem na ploše cca 1 m².

Balení

6 a 13 kg.

Datum revize: 4. 5. 2015