

ECOLOR[®] GROB

Akrylátová fasádní barva pro sanaci prasklin



Použití

Akrylátová barva ECOLOR GROB je určena jako základní nátěr pro vyrovnání a překrytí drobných **ustálených** vad povrchu omítek, betonových panelů apod. **Pozor na vady plynosilikátových, porothermových a jiných konstrukcí, kde jsou na povrchu viditelné spoje tvárnic – ve většině případů se nejedná o ustálené vady.** Po aplikaci mají ošetřené povrchy stejnou savost a vzhledově vyrovnaný povrch, což je důležité při aplikaci fasádních barev po opravách. Protože nestejná savost podkladu a jeho různá povrchová struktura mohou být příčinou vzniku tmavších a světlejších míst po nátěru fasádní barvou.

Nejdůležitější vlastností této barvy je schopnost překrýt ustálené vlasové trhliny do šířky až 0,6 mm. Případné nejasnosti konzultujte s Vaším prodejcem nebo technikem výrobce.

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

Složení

Směs pigmentů a plniv dispergovaných ve styren-akrylátové disperzi s přísadou aditiv.

Odstín

Vyrábí se v bílém nenormalizovaném odstínu.

Parametry nátěrové hmoty

obsah netěkavých složek	min. 70 %
měrná hmotnost	1500 kg/m ³

Parametry zaschlého nátěru

prostup vodních par S _d	max. 0,3 m
přídržnost k betonu	min. 1 MPa

Příprava podkladu

Povrch musí být soudržný, nemastný, čistý, bez biologického napadení a obsahu solí. Všechny nepřílivé části odstranit, omýt tlakovou vodou s přídavkem saponátu. Trhliny přesahující šíři 0,6 mm vyspravit některou ze správkových malt. Všechny savé podklady nutno penetrovat penetratelem PENECO.

Aplikace

ECOLOR GROB se nanáší v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po úplném proschnutí předchozí vrstvy. Časový interval mezi nátěry je závislý na klimatických podmínkách. Nátěr je proschlý při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % do 24 hodin.

Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 5-30 °C. Při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním svitem a do zaschnutí před deštěm!

Způsob nanášení

Štětka (pro vpravení barvy do trhlin a prasklin) nebo válečkem. Při celoplošném přetírání se doporučuje použití moltoprénového válečku nebo válečku s krátkým vlasem do 12 mm.

Spotřeba

0,3 až 0,6 kg/m² podle typu podkladu.

Ředění

Barva má viskozitu seřízenou pro práci válečkem - v případě potřeby možno ředit max. 10 % penetratelem PENECO nebo vodou popř. jejich směsí.

ECOLOR[®] GROB

Akrylátová fasádní barva pro sanaci prasklin



Údržba

Všechny pomůcky po práci omýt vodou a při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí.

Hygiena a bezpečnost práce

Zabránit kontaktu s očima a kůží, používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže). Používat jen v době větraných prostorách.

Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

První pomoc

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy, ale může vyvolat alergickou reakci, opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Při nadýchání: Doprovít postiženého na čerstvý vzduch. Zajistit klid, teplo, vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Sejmout kontaminovaný oděv. Potřísněnou pokožku umýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem, např. Indulonou, v případě přetrvávajícího podráždění vyhledat lékaře.

Při zasažení očí: Pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí, okamžitě vyplachovat proudem vody min. 15 minut při rozevřených víčkách. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky. Vyhledat lékařské ošetření.

Při požití: Ústa vypláchnout pitnou vodou, vypít asi 0,5 l chladné vody. Přivolat lékaře. Zvracení nevyvolávat, při spontánním zvracení zajistit, aby nedošlo k zadušení zvratky.

Skladování

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, 24 měsíců od data výroby, při teplotě od +5 °C do +25 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

Upozornění

Tento produkt není nutno považovat za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci.

Balení

7,5 a 15 kg.

Datum revize: 5. 1. 2015