

NaturWall kamenný koberec

(NaturWall pojivo SET + kamenivo pro kamenné koberce na svislé povrchy)



Popis výrobku

Tento Technický list popisuje systém **NaturWall** kamenný koberec, který je složen z výrobku **NaturWall pojivo SET** (složky A+B) a baleného **kameniva**. Před vlastní pokládkou je nutné použití penetrace **NaturWall penetrace SET**.

Použití

Systém **NaturWall** je určen k povrchové úpravě soudržných svislých stěn a stropů převážně v interiéru, jimž dodává nový estetický vzhled. Systém **NaturWall** se skládá z přírodního kameniva a epoxidového pojiva. Systém **NaturWall** je možné aplikovat na savé i nesavé podklady – beton, dlažbu, kámen, cihly, OSB a dřevoštěpkové desky nebo sklo. Důležitou součástí systému **NaturWall** je spojovací můstek **NaturWall penetrace SET**. Při aplikaci do míst, kde je povrch nutné chránit před vlhkostí (např. stěny v koupelnách, sprchových koutech), se před pokládkou nanese stěrková hydroizolace **SANAFLEX WPM 2** nebo **SANAFLEX WPM DUO**. Výrobek není určen pro trvalé zatížení vodou. Doporučená tloušťka systému **NaturWall** je cca 5-10 mm.

Kamenivo je přírodní materiál, může mít barevnou diferenci v různých šaržích. Také může mít barevnou diferenci od aktuálního vzorníku. Proto doporučujeme kamenivo promíchat z více balení najednou, aby nedošlo k vytvoření různobarevných ploch. Pokud je to možné, objednávejte materiál najednou s dostatečnou rezervou. Následná šarže by mohla mít jiný odstín.

Obsah balení Natur Wall pojivo SET

Složka A: pojivo

Složka B: tvrdidlo

Součást systému NaturWall kamenný koberec

Balené kamenivo – mramorové a říční (naturální) oblázky frakce 2/4

Odstín

Kamenivo frakce 2/4 je dodáváno v odstínech uvedených v aktuálním vzorníku aceníku.

Spotřeba

orientační spotřeba kameniva na m ² frakce 2/4		
Tloušťka povrchu v mm	mramor	oblázek říční
5	12 kg	12 kg

Praktická spotřeba vždy závisí na připravenosti (rovinatosti) podkladu.

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, vyzrálý, soudržný a únosný, minimální přídržnost musí být 1,5 MPa. Zbavený prachu, olejových a ropných nečistot. Vlhkost podkladu maximálně 4 % hmotnostní. Podklad musí být připravený tak, aby bylo zajištěno jeho dokonalé odvodnění.

V případě nesavých podkladů se doporučuje povrch předem odmastit a použít systémovou penetraci na nesavé podklady.

NaturWall kamenný koberec

(NaturWall pojivo SET + kamenivo pro kamenné koberce



Příprava pojiva a směsi na svislé povrchy)

Směs pro pokládku kamenného koberce **NaturWall** se připraví z předepsaného množství kameniva a pojiva **NaturWall pojivo SET**. Dávkovací poměr je 0,8 kg natuženého pojiva na 12 kg kameniva. Celý obsah balení složky A se smíchá se složkou B pomocí pomaloběžného míchadla (max. otáčky 200/min)*. Kamenivo se vsype do suché a čisté plastové nádoby s dostatečným objemem. Zhomogenizované pojivo se nalije na kamenivo a pomaloběžným míchadlem se důkladně promísí tak, aby všechny kamínky byly obaleny pojivem. Doba míchání je cca 2 minuty.

***UPOZORNĚNÍ: při použití rychlootáčkového míchadla může dojít k zahřátí směsi a prudké exotermické reakci a tím, ke znehodnocení materiálu.**

Aplikace

Na připravený a penetrovaný podklad se ihned pokládá **NaturWall** kamenný koberec (promíchaná směs kameniva a natuženého pojiva) tak, že se hladítkem vtlačí do penetrace způsobem „živý do živého“ a „utáhne“ se tahavými pohyby nerezovým hladítkem do souvislého povrchu. Teplotní rozmezí aplikace je +10 až +25 °C. **Doba zpracovatelnosti NaturWall kamenný koberec je cca 30 minut** od namíchání, při teplotě +20 °C. **Při vyšší teplotě se zpracovatelnost zkracuje.** Po 24 hodinách, při +20 °C je kamenný koberec pochozí. Plné zatížení je možné po 7 dnech. Aplikáční teplota je +8 až +25 °C.

V případě, že na nanesenou penetraci nestačí natáhnout kamenný koberec a ztvrdne na ploše, lze ji přetáhnout další čerstvou vrstvou penetrace a v aplikaci kamenného koberce pokračovat.

Nanášejte NaturWall penetraci pouze na takovou plochu, na kterou jste schopni položit do 30 minut NaturWall kamenný koberec. Čerstvě položenou vrstvu kamenného koberce chraňte 24 hodin před stykem s vodou.

Informace ke kamenivu

Kamenivo musí být suché. Skladujte jej v suchu v zastřešených prostorách. **Ještě před mícháním a pokládkou zkontrolujte barevnost a šarži.**

Doporučené nářadí

Plastové stavební vědro o objemu 50 l, stavební míchadlo s regulací otáček, malé a velké nerezové hladítko, nerezová zednická lžíce. Hladítko je doporučeno STACHEMA Natur Stone s ohnutými okraji.

Údržba nářadí

Nezaschlé pojivo lze očistit výrobkem LIGNOFIX odstraňovač. Po zatvrdnutí lze pryskyřici odstranit pouze mechanicky.

Údržba položeného povrchu

Povrch vysávejte, umývejte běžně dostupnými detergenty pro domácnost. Vyvarujte se čistícím prostředkům s obsahem organických a/nebo anorganických kyselin (octová, mravenčí, chlorovodíková, ...). Nepoužívejte úklidové prostředky s obsahem abraziv.

Balení

Sety 0,8 kg, 8 kg a 31 kg (v setu složka A a složka B)

Jiné balení je možno domluvit s výrobcem.

NaturWall kamenný koberec

(NaturWall pojivo SET + kamenivo pro kamenné koberce
na svislé povrchy)



Skladování

Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech, na suchém, dobře větraném a zastíněném místě. Teplota skladování +12 až +25 °C. Chraňte před horkem a sálavým teplem. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOOUT. Po otevření ihned spotřebujte.

Záruční doba

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Bezpečnost

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpady: viz obal/etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).

Upozornění

Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím jiných ředidel než doporučených, použitím po době skladovatelnosti. Pro další dokumenty jako Certifikát, Prohlášení o vlastnostech/shodě, Bezpečnostní list apod. se obraťte na výrobce, popř. dodavatele tohoto produktu.

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu Řízení kvality ČSN EN ISO 9001 a certifikátu Řízení systému životního prostředí ČSN EN ISO 14001.

Datum revize: 17.1.2018

NaturWall kamenný koberec

(NaturWall pojivo SET + kamenivo pro kamenné koberce
na svislé povrchy)

