

## Základní penetrační nátěr pod silikonové omítkoviny

### Použití

Základní penetrační nátěr je určen jako první nátěr všech savých stavebních materiálů, které jsou finálně upravovány silikonovými omítkovinami např. SILCOLOR RS, SILCOLOR OS, SILCOLOR ACTIVE LongLife nebo SILCOLOR O. Dodává se v aplikační konzistenci.

### Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

### Složení

Směs pigmentů a plniv dispergovaných ve vodné styren-akrylátové disperzi s přísadami siloxanů a aditiv.

### Parametry

hustota	1400 kg/m <sup>3</sup>
obsah netěkavých složek	cca 55 %

### Příprava podkladu

Podklad musí být soudržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt!

### Aplikace

Nanáší se v jedné vrstvě. Při teplotě vzduchu a podkladu 20 °C a relativní vlhkosti 65 % je penetrační nátěr přetíratelný po 4-6 hodinách. Minimální aplikační teplota je +5 °C, maximální +30 °C.

**Před aplikací důkladně promíchejte! Doporučujeme promíchávat i v průběhu aplikace.**

### Způsob nanášení

Válečkem, štětcem, stříkáním.

### Spotřeba

0,18-0,25 kg/m<sup>2</sup> podle savosti podkladu.

### Ředění

Dodává se v aplikační konzistenci - **neředit!**

### Údržba

Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

### Skladování a přeprava

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

### Záruční doba

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

# PENESIL® O

## Základní penetrační nátěr pod silikonové omítkoviny



### Upozornění

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).**

### Balení

5, 10 a 25 kg.

Datum revize: 7. 6. 2019