

UNIMELT 716

tavné lepidlo v tyčinkách o průměru 11-12 mm

Tavné lepidlo složené ze syntetických pryskyřic a EVA kopolymeru. Je zdravotně a ekologicky nezávadné a nehořlavé.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

| | |
|--|-----------|
| Viskozita při 170 °C (Brookfield) | 3500 mPas |
| Bod měknutí (kulička / kroužek) | 96 °C |
| Zabarvení | nažloutlé |
| Otevřená doba (při 23 °C / 50 % rel. Vlh.) | 11 s |

OBLAST POUŽITÍ:

UNIMELT 716 se používá pro různé profesionální práce, zejména pro lepení kartonu, ale také dřeva, kovů a některých plastů vč. obtížně lepitelných. Je vhodné zejména pro aplikace, kde je požadována rychlá kompletace, manipulace.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Lepidlo se nanáší tavnou pistolí na tyčinky o průměru 11-12 mm. Doporučená teplota zpracování je 180-200 °C. Lepidlo by nemělo být ohříváno na teploty vyšší než 210 °C, protože pak se projevuje tepelný rozpad struktury lepidla a s tím související ztráta lepících vlastností. Při delší přestávce v práci doporučujeme vypnout ohřev. Čištění za horka se provádí škrabkou, ve studeném stavu přípravkem LEAQUID 2 nebo jiným obdobným přípravkem.

UPOZORNĚNÍ:

Lepidlo není klasifikováno jako nebezpečné dle klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Nebezpečí vzniku popálenin při zpracování přípravku ve formě taveniny. Inhalace par roztaveného přípravku může dráždit dýchací cesty a oči. Nadměrná tvorba par signalizuje přehřátí výrobku. **POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:** **VŠEOBECNÉ POKYNY:** Okamžitá lékařská pomoc není nutná. Projeví-li se zdravotní potíže po manipulaci s přípravkem, vždy při zasažení očí a při požití a v případě pochybností nebo při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento bezpečnostní list nebo etiketu. Vždy je nutné zajistit postiženému duševní klid a zabránit prochlazení. **PŘI BEZVĚDOMÍ:** umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou; zásadně nepodávejte nic ústy (tekutiny). Informujte lékaře o poskytnuté první pomoci. **PŘI NADÝCHÁNÍ:** U chladného výrobku riziko nadýchání nehrozí. V případě inhalace par roztaveného produktu dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Zajistit klid, teplo. Přetrvávají-li dýchací potíže, dušnost nebo jiné celkové příznaky, vyhledat lékařskou pomoc. **PŘI STYKU S KŮŽÍ:** Při kontaktu s horkým výrobkem – lepidlo ani přilepený oděv nestrhávat. Ošetření popáleniny svěžit lékaři. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí, okamžitě vyplachovat proudem vody min. 10 minut při rozevřených víčkách. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Lepidlo dodáváme v tyčinkách o průměru 11,5 mm a délce cca 300 mm, balených v kartónových krabicích po 10 kg. Uskladněno musí být v originálním balení na suchém místě při teplotách do +30 °C. Správně uskladněné lepidlo má 24 měsíční záruční dobu od data výroby. Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky lepení. Před použitím doporučujeme vyzkoušet. Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání lepidla.

Datum revize: 25.4.2016

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001.