

# ČESKÝ PREN AQUA

## bezrozpouštědlové kontaktní kaučukové lepidlo pro stavebnictví, průmysl a dílnu

ČESKÝ PREN AQUA je vodné kontaktní lepidlo složené z kaučuku, pryskyřic a speciálních aditiv. Je připraveno k použití bez nutnosti ředění.

### PŘEDNOSTI:

- revoluční, vodou ředitelná náhrada chloroprenových („neoprenových“) rozpouštědlových lepidel
- rychlé schnutí, rychlý nástup počáteční lepidlosti
- prakticky bez zápachu
- nehořlavé
- nástroje lze čistit vodou
- vysoká teplotní odolnost
- trvale pružný spoj
- lepidlo nenarušuje lepené materiály

### TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

barva	bílá až béžová kapalina, po uschnutí zůstává bíle zakalená
viskozita (Brookfield, vř. 6/30 ot./min, ISO 2555)	5000 - 7000 mPas *
pH (ISO 1148)	9-11
sušina (ISO 1625)	55-58 %

\* viskozitu lze upravit podle požadavků uživatele

### OBLAST POUŽITÍ:

ČESKÝ PREN AQUA je doporučen pro kontaktní lepení dvou savých materiálů a nebo kombinace savý / nesavý. Lepidlo může být v řadě aplikací použito jako náhrada rozpouštědlových kontaktních lepidel. Je vhodný pro materiály jako jsou textilie, karton, sádkokarton, kovy, dřevo, PVC krytiny, koberce i koženka. Díky svým ojedinělým vlastnostem nahrazuje běžná podlahářská akrylátová lepidla používaná pro lepení podlahových krytin (PVC, koberce, korek) a to na savé i nesavé podklady. Vyniká pružností a teplotní odolností.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

Lepidlo se nanáší natíráním (válečkováním) nebo stříkací pistolí na obě spojované plochy (celkový nános do 150 g/m<sup>2</sup>, závisí na savosti materiálů). Po zavaznutí (částečném vysušení) lze lepit kontaktním způsobem plochy k sobě. Kvalitu spoje zvyšuje použití lisovací tlaku a nebo zvýšené teploty do +100 °C. Pomocí ohřevu lze reaktivovat i suchý film lepidla do lepidvého stavu po dobu než dojde k poklesu teploty povrchu filmu lepidla. Čím vyšší tlak při lepení, tím vyšší pevnost. Pokud lepidlo nebylo ponecháno zavaznout, počáteční lepidlost bude na savých materiálech slabá, u nesavých nedojde ke slepení.

### UPOZORNĚNÍ:

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).

### BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Lepidlo dodáváme v plastových nádobách po 0,5 kg (s aplikátorem), 1 kg a 5 kg. Jiná balení po dohodě.

Uskladněno musí být v originálním balení při teplotách +5 °C až +30 °C. Nesmí zmrznout!

Správně uskladněné lepidlo má 6 měsíční záruční dobu od data výroby. Před použitím doporučujeme citlivě promíchat! Nepoužívejte agresivní míchací metody (vrtačka s míchadlem).

Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky lepení.

Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání lepidla.

Datum revize: 4.8.2017

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001.