

CH330 Ošetřovač čerstvých betonů

Přípravek zabraňující rychlému odparu vody z povrchu čerstvého betonu



Použití: CH330 je určen pro ošetření povrchu čerstvého betonu. Po nástřiku vytvoří paronepropustný film, který dobře přilne k povrchu vlhkého betonu a v průběhu tuhnutí a tvrdnutí v prvních dnech zamezuje předčasnému vyschnutí betonu a tím dokonale chrání povrch betonu před vytvářením smršťovacích trhlin a umožňuje dokonalou hydrataci povrchové vrstvy betonu. Přípravek lze použít pro veškeré povrchy čerstvých betonů, betonových dílců a konstrukcí jako jsou základové desky a dílce, betonové plochy nádvoří, skladových hal, monolitické betonové konstrukce apod.

Vlastnosti:

- Zamezuje „zprahnutí“ povrchů betonu,
- Sníží odpaření až o 4 l vody z m² plochy čerstvého betonu za hodinu,
- Zamezuje povrchové tvorbě smršťovacích trhlin způsobené odparem vody z povrchu betonu,
- Zabraňuje povrchovému sprašování betonu,
- Zvyšuje vodotěsnost betonu a jeho odolnost vůči posypovým solím a jiným chemickým vlivům.

Doporučení: Prostředek CH330 doporučujeme používat zejména při nepříznivých klimatických podmínkách pro betonáž, jako je nízká vlhkost vzduchu, intenzivní sluneční osvit, vysoké teploty a silný vítr.

Hlavní použití:

- betonové základové desky a pasy,
- betonové plochy nádvoří, skladových hal a podobně,
- monolitické betonové konstrukce, opěrné zídky,
- betonové dílce.

Aplikace: Po dokonalém rozmíchání přípravku se nanáší v neředěné formě stříkáním například ručním zahradním postřikovacím zařízením tak, aby bylo dosaženo rovnoměrného nánosu. Aplikuje se v době, kdy povrch nechráněného betonu přechází z lesklého na matný nebo po odstranění bednění. Prostředek aplikujeme jedním nebo podle okolností opakovaným nástřikem.

Upozornění: Vytvořený film neovlivňuje vzhled betonu a postupně se odbourává provozními a povětrnostními vlivy, zejména UV zářením. **Vytvořený film může nepříznivě ovlivnit přilnavost případné další povrchové úpravy.** Pokud nedojde k dostatečné degradaci vytvořeného filmu (např. časem – při aplikaci do 30 dnů od ošetření) je nutno před aplikací dalších vrstev otryskat povrch betonu pískem nebo wapkou s teplou vodou. Případné nejasnosti konzultujte s výrobcem.

Spotřeba: 1 l na 6 - 10 m².

Ředění: Neředit.

Způsob nanášení: Zahradním nebo jiným postřikovačem.

Údržba: Všechny pomůcky po skončení práce omýt mýdlovou vodou.

Vlastnosti výrobku

vzhled	Mléčná nízkoviskózní vodní emulze parafinových vosků
hustota	980 ± 30 kg/m ³
pH	9 – 11

Skladování: Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených plastových obalech při teplotách +5 až +30 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv v suchých skladech. Při skladování je třeba výrobek chránit před mrazem. Skladovatelnost 24 měsíců od data výroby při dodržení uvedených podmínek skladování. Výrobek je vhodné pravidelně homogenizovat.

Balení: 5 l plastový kanystr

Datum revize 17. 7. 2023

CE ISO 9001

ISO 14001