

EXIN BLOCK COAT / ECOLOR BLOCK COAT

Izolační nátěr na překryvání skvrn



Použití

Barva se používá v interiérech k izolaci nikotinových, dehtových a kouřových skvrn na stěnách a stropěch. Lze použít i na další minerální povrchy, skleněné tapety, papírové a sádkartonové povrchy, z nichž vystupují skvrny. Dále lze tímto nátěrem izolovat skvrny po starých válečkových malbách a skvrny po zatečení. Nátěr je omyvatelný a po zaschnutí se dá přetřít vnitřními malířskými barvami, např. řady EXIN.

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

Složení

Směs pigmentů a plniv dispergovaných ve vodné styren-akrylátové disperzi s přísadou aditiv.

Odstín

Vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu.

Parametry barvy	
obsah netěkavých složek	min. 60 %
vzhled	bílá viskózní kapalina
hustota	bílá: 1230 kg/m ³

Parametry nátěru		
ekvivalentní difúzní tloušťka (S _d)	dle ČSN EN ISO 7783	5 m
činitel difuzního odporu (μ)	dle ČSN EN ISO 7783	cca 67000 (při tloušťce suchého filmu 0,09 mm)
hustota difuzního toku (V)	dle ČSN EN ISO 7783	4,4 g/(m ² .d)
propustnost pro vodní páru	dle ČSN EN 1062-1	V3 (malá)
vzhled	dle ČSN EN 13 300	G _{2b} – středně matný
zrnitost	dle ČSN EN 13 300	S ₁ – jemná
přidržitost	dle ČSN 73 2577	min. 3 MPa

Příprava podkladu

Podklad musí být soudržný, suchý a odmaštěný, nové omítky vyzrálé. **Staré nátěry malířských barev důkladně odstranit!** Savé povrchy a sádkarton před nátěrem penetrovat penetrací PENECO nebo PENECO NANO.

Aplikace

Nanáší se v jedné až dvou vrstvách na proschlý podklad, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Při teplotě vzduchu +20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu musí být technologická přestávka mezi jednotlivými nátěry minimálně 12 hodin. Minimální teplota vzduchu a podkladů pro nanášení je +5 °C, maximální +30 °C. Pro dokonalou izolaci skvrn je nutné, aby nátěr byl úplně proschlý před aplikací vrchní vrstvy malířské barvy.

EXIN BLOCK COAT / ECOLOR BLOCK COAT

Izolační nátěr na překryvání skvrn



Způsob nanášení

Válečkem, štětcem.

Stříkáním lze HVLP, XVLP, Airless: např. WAGNER tryska FineFinish nebo TradeTip 3, rozměr 419 (0,48 mm), bílý filtr, tlak 150 bar.

Ředění

Barva má viskozitu seřízenou pro práci s uvedeným nářadím.

Vydatnost barvy

3–5 m²/kg v jedné vrstvě.

Údržba

Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

Skladování a přeprava

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

Záruční doba

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Upozornění

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci.

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).

Balení

1; 4; 7 a 12 kg.

Datum revize: 14. 4. 2023