

FH100 IMPREGNAČNÍ NÁTĚR

TRANSPARENTNÍ VODOODPUDIVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR



VÝHODY

- zvyšuje životnost,
- oživuje vzhled podkladu,
- chrání před povětrnostními vlivy,
- vytváří samočisticí efekt, a tím i zvyšuje odolnost vůči růstu mechtů a řas na ošetřeném povrchu,
- je paropropustný.

POUŽITÍ

Speciální transparentní impregnační nátěr pro hydrofobní (vodooodpudivou) úpravu všech porézních stavebních povrchů s dlouhodobým účinkem pro použití v exteriéru i interiéru na staré i nové povrchy. Používá se k impregnaci fasád, lícového zdiva, obkladových pásek nebo obkladů z přírodního i umělého kamene a neglazované keramiky, omítek, pálené a betonové střešní krytiny, plotových tvárnic, zámkové dlažby a na jiné savé minerální podklady.

UPOZORNĚNÍ

Nelze nanášet na zmrzlé a vlhké podklady. 24 hodin od aplikace chraňte před působením deště a zvýšené vlhkosti. Ochranný hydrofobizační efekt nastává po 48 hodinách. Prostředek vždy vyzkoušejte na ploše cca 0,2–0,5 m² pro kontrolu výsledného vzhledu ošetřovaného povrchu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, nemastný, vyzrálý, zbavený prachu a zbytků starých nátěrů, solných výkvětů, nečistot a nesoudržných částí a bez biologického napadení.

APLIKACE

Aplikuje se pouze v jedné rovnoměrné vrstvě tak, aby přípravek nestékal a rovnoměrně se vsákl do podkladu – nadměrné množství může způsobit vznik skvrn na ošetřeném povrchu. Nátěr je připraven k okamžitému použití pro nanášení štětcem, pro aplikaci stříkáním nebo na málo savé podklady lze naředit 1 : 1 s vodou. V případě máčení je možno ředit 1 : 5 až 1 : 10. Okolní plochy chraňte před potřísněním. Aplikací teplota 5 °C až 35 °C. Doba schnutí: 2–4 hodiny.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Štětcem, válečkem, postřikem nebo máčením.

SPOTŘEBA

0,1 až 0,5 l/m² závisí na povaze a úrovni savosti podkladu.

ŘEDĚNÍ

Dodává se v aplikační konzistenci nebo lze dle použití ředit s vodou – viz odstavec APLIKACE.

FH100 IMPREGNAČNÍ NÁTĚR

TRANSPARENTNÍ VODOODPUDIVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR

ÚDRŽBA Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

SLOŽENÍ Vodný roztok silanolátu a aditiv. Neobsahuje VOC.

PARAMETRY IMPREGNAČNÍHO NÁTĚRU

Vzhled	bezbarvá až mírně nažloutlá kapalina
Obsah sušiny hmotnostně	cca 4 %
Hustota	1020 kg/m ³
pH	cca 12
Ředidlo	voda

**SKLADOVÁNÍ
A PŘEPRAVA** Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOOUT.

ZÁRUČNÍ DOBA 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ 1 a 5 l

Datum revize 2. 8. 2023

Vypracoval: Legislativní oddělení STACHEMA CZ