

# GF330 LEPIDLO NA PVC A KOBERCE

## DISPEZNÍ KONTAKTNÍ LEPIDLO NA PVC A KOBERCE



### VÝHODY

- bez zápachu,
- snadná aplikace,
- běžně zatěžované prostory.

### POUŽITÍ

Disperzní kontaktní akrylátové lepidlo pro lepení PVC, CV a textilních podlahových krytín na savé a nesavé podklady. Trvale pružný a vodě odolný spoj. Vysoká pevnost s omezenou tvorbou vláken a vlasu. GF330 se používá jako kontaktní lepidlo pro jednostranné nebo oboustranné nanášení. Slouží k lepení PVC a CV podlahovin a koberců na savé i nesavé podklady (beton, OSB desky, dřevotřísková prkna, dřevo, stěrkové hmoty, lité podlahy, staré plastové krytiny apod.). Lepený spoj odolává působení vlhkosti, není však určen pro trvalý styk s vodou.

### UPOZORNĚNÍ

**Nesmí zmrznout!**

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Před aplikací lepidla musí být podklad vyrovnaný, vyzrálý, suchý, zbavený prachu a mastných nečistot. Porézní podklady je nutné před lepením penetrovat přípravkem SP300 nebo SP590.

### APLIKACE

Po zaschnutí penetrace se na poklad nanese lepidlo v potřebném množství pomocí zubové stěrky.

Při oboustranném lepení se do mokré vrstvy lepidla obtiskne podlahová krytina, oddálí se od podkladu a ponechá 5–10 minut zavadnout do okamžiku, kdy již lepidlo neulpívá po dotyku na prstu, ale ještě není zcela zaschlé. Poté se krytina položí, přitiskne a zaválcuje. Zaválcování se opakuje znovu po 2 hodinách. Podlaha je pochozí již po pokládce, manipulace s nábytkem je možná po 24 hodinách. Konečné pevnosti se dosáhne v závislosti na savosti podkladu a na teplotě okolí za 3–5 dnů. Minimální pracovní teplota je 15 °C.

Při jednostranném lepení je postup obdobný, pouze se neprovádí obtisknutí lepidla na krytinu a během zavadnutí nesmí dojít k přeschnutí lepidla (dobu zavadnutí okolo 5 minut je nutné dodržet). Pevnost jednostranně lepeného spoje je výrazně menší než u oboustranného nanášení, otevřená doba lepidla se v tomto případě výrazně zkracuje.

### ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Zubovou stěrkou, štětcem, válečkem.

# GF330 LEPIDLO NA PVC A KOBERCE

## DISPEZNÍ KONTAKTNÍ LEPIDLO NA PVC A KOBERCE

SPOTŘEBA	Koberce (stěrka B1 až B2)	300–400 g/m <sup>2</sup>
	Ostatní podlahoviny (stěrka A1 až A2)	250–400 g/m <sup>2</sup>

ŘEDĚNÍ Neředí se

ÚDRŽBA Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

PARAMETRY LEPIDLA	Vzhled	Bílé lepilo
	Otevřená doba (při 23 °C a relativní vlhkosti 50 %)	max. 30 min (oboustranný nános)
	Viskozita Brookfield 6/20 vř./ot. (ČSN EN ISO 2555)	15 000–22 000 mPa·s
	pH	7–8
	Ředidlo	voda

**SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA** Skladovat v původních dokonale uzavřených obalech při teplotě od 5 °C do 25 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před mrazem. Přepravovat je možné pouze při teplotách od 5 °C do 30 °C.

**ZÁRUČNÍ DOBA** 24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování. Před použitím promíchat.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a Bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).**

**BALENÍ** 6 a 18 kg

Datum revize 21. 2. 2024

Revidoval Legislativní oddělení STACHEMA CZ

