

LEACRYL ŽLUTÝ

barva pro přechodné a trvalé vodorovné dopravní značení



LEACRYL ŽLUTÝ je rozpouštědlová, jednokomponentní, rychleschnoucí akrylátová barva. Barva LEACRYL ŽLUTÝ je schválena pro přechodné i trvalé (s posypem Swarco Solidplus 50 Verkehrsgelb 100-800 T14 GG30 a Sovitec MB1B2T P12 (600-125 SBP)) a trvalé (Sovitec MBG1B2T (P)) vodorovné dopravní značení.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Barevnost	žlutá
Měrná hmotnost	1,6 ± 0,2 g.cm ⁻³
Výrobní konzistence	50 ± 10 s (pohárek 6)
Doporučená konzistence pro pokládku	50 ± 10 s (pohárek 6)
Doporučená ředidla	ŘEDIDLO LEACRYL či toluen (max. do 2 %)
Sušina	min. 70 % hm.
Doba zasychání	15 – 20 min. (při 25 °C)
Doporučená teplota vzduchu při pokládce	min. + 5 °C
Maximální relativní vlhkost vzduchu při pokládce	max. 80 %
Doporučená tloušťka mokrého nástřiku	400 μm
Spotřeba (při tloušťce 400 μm)	640 g.m ⁻²
Doporučený druh dodatečného posypu:	Swarco Solidplus 50 Verkehrsgelb 100-800 T14 GG30 Sovitec MB1B2T P12 (600-125 SBP) Sovitec MBG1B2T (P)

Dávkování materiálu na dodatečný posyp:	280 g.m ⁻² (Swarco Solidplus 50) (přechodné i trvalé značení) 370 g.m ⁻² (Sovitec MB1B2T P12 (600-125 SBP)) (přechodné i trvalé značení) 370 g.m ⁻² (Sovitec MBG1B2T (P)) (trvalé značení)
---	--

OBLAST POUŽITÍ:

Barva je určena a (schválena) pro přechodné a trvalé vodorovné dopravní značení.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Barvu je potřeba před použitím důkladně zamíchat. Barva je nanášena na suchý, čistý, nemastný a soudržný podklad. Za běžných podmínek se nemusí ředit – ve ztížených teplotních podmínkách je možné doředit ŘEDIDLEM LEACRYL (či toluenem). Doporučené způsoby nanášení: pomocí značkových strojů (vzduchových a airless – vždy řádně vyčištěných, bez zbytků předchozích barev), štětcem, válečkem.

BALENÍ:

LEACRYL ŽLUTÝ dodáváme v kovových nádobách s hmotností náplně 5 a 35 kg nebo v sudech (s PE vložkou) s hmotností náplně 300 kg.

LEACRYL ŽLUTÝ

barva pro přechodné a trvalé vodorovné dopravní značení



SKLADOVÁNÍ:

Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech, na suchém, dobře větraném a zastíněném místě. Teplota skladování +5 až +25 °C. Chraňte před horkem a sálavým teplem. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT. Po otevření ihned spotřebujte!

ZÁRUČNÍ DOBA:

12 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

BEZPEČNOST:

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpady: viz obal/etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).

Výrobek není určen pro prodej široké veřejnosti (maloobchodní prodej)!

UPOZORNĚNÍ:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím jiných ředidel než doporučených, použitím po době skladovatelnosti. Pro další dokumenty jako Certifikát, Prohlášení o vlastnostech/shodě, Bezpečnostní list apod. se obraťte na výrobce, popř. dodavatele tohoto produktu.

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu Řízení kvality ČSN EN ISO 9001 a certifikátu Řízení systému životního prostředí ČSN EN ISO 14001.

Datum revize: 22. 4. 2022