

### Použití

Základní jemnozrný penetrační nátěr PENECO GRUND je určen jako podkladní nátěr všech savých stavebních materiálů pro zlepšení povrchu a zvýšení kryvosti následných malířských nátěrů. Je vhodný zvláště na sádkartonové a sádrovláknité desky.

### Vlastnosti

- pro nerovnoměrně nasákové podklady - sjednocuje strukturu a savost podkladu
- snižuje povrchovou nesourodost
- snižuje spotřebu malířských nátěrů
- obsažené plnivo usnadňuje následnou aplikaci dalšího nátěru na hladké podklady
- základní bílý odstín lze pro zlepšení kompatibility s odstínem malířského nátěru probarvit
- aplikační konzistence, nemusí se ředit

### Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

### Složení

Směs plniv ve vodné styren-akrylátové disperzi s přísadami aditiv.

Parametry penetračního nátěru	
obsah netěkavých složek	cca 55 % hm.
vzhled	bílá viskózní kapalina
hustota	1400-1500 kg/m <sup>3</sup>

### Příprava podkladu

Podklad musí být soudržný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt!

### Aplikace

Nanáší se v jedné vrstvě. Při teplotě vzduchu a podkladu 20 °C a relativní vlhkosti 65 % je možné aplikovat malířskou barvu po 1-2 hodinách. Minimální aplikační teplota je +5 °C, maximální +30 °C.

**Před aplikací důkladně promíchejte! Doporučujeme promíchávat i v průběhu aplikace.**

### Způsob nanášení

Válečkem, štětcem.

### Spotřeba

0,15-0,25 kg/m<sup>2</sup> podle savosti podkladu.

### Ředění

Dodává se v aplikační konzistenci pro nanášení válečkem, jinak dle potřeby ředit vodou max. do 10 % (0,1 l vody na 1 kg penetrace). Nadměrné ředění snižuje účinnost kryvosti nátěru.

### Údržba

Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

### **Skladování a přeprava**

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C.

### **Záruční doba**

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

### **Upozornění**

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).**

### **Balení**

1, 5 a 10 kg

Datum revize: 11. 10. 2022