

# PENECO KONTAKT

## Akrylátový adhezní můstek - hnědý



### Použití

Adhezní můstek PENECO KONTAKT je jednosložkový zpevňující nátěr určený jako první nátěr všech savých i nesavých stavebních materiálů, které jsou následně upravovány stěrkami, akrylátovými barvami, akrylátovými omítkovinami atd. Je možno jej použít v interiérech i exteriérech na minerální podklady, kterými jsou zejména vyzrálé omítky, sádkartonové povrchy, obklady, dlažby. Lze ho použít i na skleněné tapety, dřevěné, papírové, sádkartonové povrchy, na dřevotřísku, OSB desky, umakart apod.

### Vlastnosti

- lze použít i samostatně pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu
- dodává se v aplikační konzistenci
- vytváří strukturu pro dobrou adhezi i na nesavých a hladkých površích
- odolný vůči alkáliím
- sjednocuje savost a zpevňuje povrch
- bez těkavých organických rozpouštědel

### Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

### Složení

Směs pigmentů, plniv a křemičitého písku ve vodné styren-akrylátové disperzi s přísadami aditiv.

Parametry penetračního nátěru	
obsah netěkavých složek	cca 70 hm. %
vzhled	viskózní hnědá kapalina s kamínkem
hustota	1470 kg/m <sup>3</sup>

### Příprava podkladu

Podklad musí být soudržný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt! Extrémně savé podklady před použitím přípravku PENECO KONTAKT nejdříve natřete penetratelem PENECO nebo PENECO NANO.

### Aplikace

Nanáší se v jedné vrstvě. Při teplotě vzduchu a podkladu 20 °C a relativní vlhkosti 65 % je adhezní můstek přetíratelný po 4-6 hodinách. Minimální aplikační teplota je +5 °C, maximální +30 °C.

**Před aplikací důkladně promíchejte! Doporučuje se promíchávat i v průběhu aplikace.**

### Způsob nanášení

Válečkem, štětcem, stříkáním.

### Spotřeba

0,18-0,25 kg/m<sup>2</sup> podle savosti podkladu.

### Ředění

Adhezní nátěr je seřízen pro nanášení válečkem, jinak dle potřeby ředit vodou max. do 10 %.

### Údržba

Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

## PENECO KONTAKT Akrylátový adhezní můstek - hnědý



### Skladování a přeprava

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C.

### Záruční doba

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

### Upozornění

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).**

### Balení

1, 5 a 10 kg.

Datum revize: 14. 10. 2022