

# UNILEP SPRAY N2

## stříkatelné nehořlavé rozpouštědlové kontaktní lepidlo pro čalounictví

Kontaktní lepidlo na bázi roztoku syntetického kaučuku a aditiv v organických rozpouštědlech. Lepidlo má červenou barvu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Sušina (ISO 1625)                               | 36-45 %                   |
| Viskozita (Brookfield vř. 3/30 ot. ISO R2555)   | 250 – 350 mPas            |
| Doba zavadnutí pro kontaktní lepení             | od 5 s                    |
| Otevřená doba                                   | min. 10 minut             |
| Množství nanášeného lepidla (oboustranný nános) | 150-300 ml/m <sup>2</sup> |

### OBLAST POUŽITÍ:

Stříkácké kontaktní lepidlo pro jedno- nebo oboustranné kontaktní lepení čalounických materiálů (PUR pěny – molitan, textil, dřevo apod.). Dále je určeno pro lepení pěnových či textilních materiálů ke kovu (plechu). Lepidlem UNILEP SPRAY N2 lze spojovat PE, PP folie. Suchý film lepidla je elastický a vodovzdorný. Lepidlo obsahuje nehořlavé rozpouštědlo. Lepidlo je určeno zejména pro čalounické provozy se zvýšeným rizikem vzniku požáru – např. výroba pružinových matrací.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

Na jednu nebo na obě suché a čisté lepené plochy nanést stříkáckou pistolí tenkou vrstvu lepidla (příliš nízký nános lepidla nezaručí dlouhodobou pevnost spoje). Nechat asi 5 s zavadnout (podle savosti podkladu, nanášeného množství, vlhkosti a teploty) a poté lepené plochy spojit. Maximální pevnosti dosáhne spoj po 24 hodinách. Lepidlo Unilep Spray N2 se zpravidla neředí. V případě nutnosti ředění lze použít ředidlo NU.

Doporučené nanášení: vzduchová nízkotlaká stříkácká pistole s tryskou 1,5 – 2,8 mm, tlak vzduchu 4-6 atm (0,4-0,6 MPa).

### UPOZORNĚNÍ:

**VAROVÁNÍ:** Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na vyvolání rakoviny. **POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ, PRVNÍ POMOC:** Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů. **PŘI STYKU S KŮŽÍ:** Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. **PŘI expozici nebo podezření na ni:** Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.

Obsahuje: dichlormethan, kalafuna.

**Výrobek není určen pro prodej široké veřejnosti (maloobchodní prodej)!**

### BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Lepidlo je dodáváno v plechových nádobách po 1 l, 2l, 12 l a 30 l.

Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech na suchém, chladném, dobře větraném a zastíněném místě při teplotě +5 °C až +28 °C.

Takto uskladněné a neotevřené lepidlo má záruku 24 měsíců od data výroby.

Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky lepení.

Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání lepidla.

**Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001.**