

UNIXIN A143 Vinyl

speciální disperzní lepidlo pro lepení vinylových pásů, obsahuje vlákna

Akrylátové disperzní lepidlo s obsahem plniv a vláken, bez obsahu rozpouštědel.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Viskozita Brookfield vř. 6/10 ot. (ISO R2555)	18.000 – 30.000 mPas
Hustota (kg/m ³)	cca 1200 - 1300
Sušina (ISO 1625)	min. 75 %
Množství nanášeného lepidla:	
Ostatní podlahoviny (stěrka A1 až A2)	120 – 250 g/m ²
otevřená doba (při 23 °C, 50 % rel.vlh.)	max. 30 min (oboustranný nános)

OBLAST POUŽITÍ:

UNIXIN A143 se používá jako kontaktní lepidlo pro jednostranné (nebo oboustranné) nanášení. Slouží zejména k lepení vinylových pásů na savé podklady (beton, dřevotříska, dřevo, stěrkové hmoty i jiné, lité podlahy, apod.). Lepený spoj odolává působení vlhkosti, není však určen pro trvalý styk s vodou. Lepidlo je vhodné pro použití na vytápěné podlahy. Výhodou je obsah vyztužujících vláken.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Před aplikací lepidla musí být podklad vyrovnaný, vyzrálý, suchý, zbaven prachu a mastných nečistot a musí splňovat požadavky normy ČSN 74 4505. Velmi porézní podklady (zvětralý beton) je nutné před lepením penetrovat. Po zaschnutí penetrace se nanáší vrstva lepidla.

Lepidlo je nutné před použitím řádně promíchat, nanáší se na podlahu a upraví se zubovou stěrkou (A1, A2) na potřebný nános.

Pokud lepíme na savý podklad (beton apod.) volíme pokládku do mokrého lepidla. Pokládka krytiny do zavadlé vrstvy lepidla po cca 5 až 20 min., tak, aby došlo k dobrému smočení pokládané krytiny. Během zavadnutí nesmí dojít k přeschnutí lepidla. Dobře přitiskneme a zaválcujeme.

Zaválcování je vhodné znovu opakovat po 2 hodinách. Podlaha je pochůzná již po pokládce, manipulace nábytkem je možná po 24 hodinách. Konečná pevnost je dosažena v závislosti na savosti podkladu a na teplotě asi za 3-5 dnů. Minimální pracovní teplota je +10 °C.

UPOZORNĚNÍ:

Lepidlo není klasifikováno jako nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC: VŠEOBECNÉ POKYNY: Okamžitá lékařská pomoc není nutná. Projeví-li se zdravotní potíže po manipulaci s přípravkem, vždy při zasažení očí a při požití a v případě pochybností nebo při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento bezpečnostní list nebo etiketu. Vždy je nutné zajistit postiženému duševní klid a zabránit prochlazení. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou; zásadně nepodávejte nic ústy (tekutiny). Informujte lékaře o poskytnuté první pomoci. **PŘI NADÝCHÁNÍ:** Dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Zajistit klid, teplo, vyhledat lékařskou pomoc. **PŘI STYKU S KŮŽÍ:** Sejmout kontaminovaný oděv. Potřísněnou pokožku umýt vodou a mýdlem, v případě přetrvávajícího podráždění vyhledat lékaře. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí, okamžitě vyplachovat proudem vody min. 10 minut při rozevřených víčkách. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky. Vyhledat lékařské ošetření. **PŘI POŽITÍ:** Ihned vypláchněte ústa vodou, vypijte ½ l vody, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc.

Obsahuje reakční směs (3:1): 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (ES: 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (ES: 220-239-6). Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Lepidlo dodáváme v plastových nádobách po 6 kg a 22 kg.

Skladovat v původních dokonale uzavřených obalech při teplotě do +25 °C. Nesmí zmrznout!

Před použitím promíchejte. Správně uskladněné lepidlo má 24 měsíční záruční dobu od data výroby.

Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky lepení. Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání lepidla.

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001.