

## UNIXIN L200

### lihové lepidlo na parkety

Rozpouštědlové (lihové) lepidlo pro lepení všech druhů dřevěných parket (vyjma exotického dřeva) na savé podklady. Trvale tvrdě-pružný a vodě odolný spoj.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Barva	imitace dubu
Sušina (ISO 1625)	78 – 82 %
Viskozita (D=42 s-1)	50-60 Pas
Otevřená doba	max. 7 min.
Množství nanášeného lepidla (stěrky typu B)	700 – 1200 g/m <sup>2</sup>

#### OBLAST POUŽITÍ:

Unixin L200 se používá pro lepení dřevěných parket všech typů (lamely, vlysy s tloušťkou také pod 22 mm, mozaikové parkety) na savé podklady, jako jsou beton, stěrkové a samonivelační polymer-cementové vyrovnávací hmoty řady IXI nebo jiné, anhydrit nebo dřevo. Lepidlo je vhodné pro lepení na vytápěné podlahy. Pro lepení exotického dřeva a bambusu doporučujeme použít polyuretanové lepidlo Unixin P231.

#### NÁVOD K POUŽITÍ:

Podlaha musí odpovídat normě ČSN 74 4505. Na suchý, vymetený, očištěný a odmaštěný podklad nanést penetrační nátěr vytvořený ředěním lepidla Unixin L200 ředidlem LA v poměru 1 díl lepidla + 4 díly ředidla. Pro penetrování betonu nesmí být použity disperzní penetrace určené pro disperzní (vodou ředitelná) lepidla. Po zaschnutí penetrace nanést pomocí zubové stěrky vrstvu lepidla. Ihned, nebo nejpozději do 5 min. pokládat do vrstvy lepidla parkety, řádně přitisknout a přiklepnout. Maximální pevnosti dosáhne spoj po 48 hodinách. Na případné ředění nebo očištění pracovních pomůcek doporučujeme použít ředidlo LA. Čím je povrch podlahy hrubší a savější, tím je větší spotřeba lepidla. Minimální pracovní teplota je +5 °C.

#### UPOZORNĚNÍ:

**NEBEZPEČÍ.** Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. **POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ, PRVNÍ POMOC:** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte mv chladu. Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů. **PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):** Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **Přetrává-li podráždění očí:** Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obsahuje: ethanol, aceton, xylen. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

#### BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Lepidlo dodáváme v kovových nádobách po 12k g a 20 kg (nebo zvláštní obal 25 kg).

Použité obaly lze recyklovat jako kov (železo Fe).

Nevyschlé lepidlo je nebezpečný odpad a musí být likvidováno odbornou firmou.

Uskladněno musí být v originálním balení při teplotách od +5 °C do +28 °C.

Správně uskladněné lepidlo má 6 měsíční záruční dobu od data výroby. Před použitím řádně promíchat!

Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce a výběr lepených materiálů, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky lepení. Před prvním použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání lepidla.

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001.