

UNIXIN S4

kontaktní lepidlo na podlahoviny a pro čalounictví

Rozpouštědlové kontaktní jednostranné lepidlo pro lepení PVC, CV a textilních podlahových krytin na savé podklady. Vhodný též pro lepení čalounických materiálů. Trvale pružný a vodě odolný spoj.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Viskozita Brookfield vř. 5/30 ot. (ISO R2555)	4.000 – 5.000 mPas
Konzistence při teplotě 23 °C (Fordův pohárek 8 mm)	100 - 130 s
Sušina (ISO 1625)	27 – 33 %
Množství nanášeného lepidla (jednostranně)	0,15 - 0,30 l/m ²
Doba zavadnutí pro kontaktní lepení	cca 7 - 12 min.
Otevřená doba (při 23 °C/50 %rel.vlh.)	min. 4 hodiny, trvale lepicí

OBLAST POUŽITÍ:

Unixin S4 se používá jako kontaktní lepidlo pro jedno- nebo oboustranné kontaktní lepení podlahovin. Je vhodné zejména pro lepení koberců, ale i PVC podlahovin nebo antistatických PVC podlahovin lepených na měděné pásy. Toto lepidlo je také vhodné pro fixaci protihlukové izolační vrstvy pod plovoucí podlahou. Pro fixační lepení se využívá jednostranné nanášení na podlahu, přičemž vrstva lepidla je i po úplném vyschnutí trvale lepicí. Dále se Unixin S4 používá pro lepení čalounických materiálů (PUR pěny, textilie, pěnový polystyren, dřevo), nanáší se štětcem. Toto lepidlo je možné použít i pro spojování PE a PP folií. Lepený spoj odolává působení vlhkosti, není však určen pro trvalý styk s vodou.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Podlahoviny:

Před aplikací lepidla musí být podklad vyrovnaný, vyzrálý, suchý, zbaven prachu a mastných nečistot a musí odpovídat normě ČSN 74 4505. Na jednu nebo na obě suché, očištěné a odmaštěné lepené plochy nanese pomocí stěrky nebo štětce tenkou vrstvu lepidla. Necháme asi 7-12 min. zavadnout a poté lepené plochy spojíme. Při lepení PVC podlahovin musí být lepidlo velmi dobře zavadnuté (aspoň 20 min.).

Čalounictví:

Oba lepené materiály musí být čisté a suché (bez mastnot, prachu). Pro běžné spoje stačí jednostranný nános, pro spoje s vyššími požadavky na pevnost je vhodný oboustranný nános lepidla. Po nanesení lepidla se ponechají 7-12 min. odvětrat a poté se lepené plochy kontaktně spojují.

Maximální pevnosti dosáhne spoj po 24 hodinách. Unixin S4 se zpravidla neředí. V případě nutnosti ředění lze použít Ředidlo Robinol.

UPOZORNĚNÍ:

NEBEZPEČÍ: Produkt je vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může vyvolat ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ, PRVNÍ POMOC: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte páry. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů. **PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):** Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně opláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **PŘI POŽITÍ:** Okamžitě volejte lékaře. **NEVYVOLÁVEJTE** zvracení. **PŘI VDECHNUTÍ:** přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Necítí-li se dobře, volejte lékaře.

Obsahuje: uhlovodíky, C6-C7, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu, kalafuna. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Skladovat v původních dokonale uzavřených obalech při teplotě +5 °C do +28 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, v suchých, dobře krytých skladech, mimo dosah dětí. LEPIDLO NESMÍ ZMRZNOUIT. Chraňte před ohněm. Správně uskladněný výrobek má 24 měsíční záruční dobu v neotevřeném obalu od data výroby.

Návod k použití výrobku je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky lepení. Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání výrobku.

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001.