

UNIXIN ULTRA FIX

speciální disperzní lepidlo pro lepení podlahových krytin



UNIXIN ULTRA FIX je akrylátové disperzní lepidlo s obsahem plniv, bez obsahu rozpouštědel.

Rozsah použití:

UNIXIN FIX Ultra se používá jako kontaktní lepidlo pro jednostranné nebo oboustranné nanášení. Slouží k lepení všech krytin z PVC (pásky i dílce), CV krytin, koberců na savé i nesavé podklady (beton, dřevotříska, dřevo, stěrkové hmoty i jiné, lité podlahy, staré plastové krytiny apod.). Lepený spoj odolává působení vlhkosti, není však určen pro trvalý styk s vodou. Lepidlo je vhodné pro použití na vytápěné podlahy.

Návod k použití:

Před aplikací lepidla musí být podklad vyrovnaný, vyzrálý, suchý, zbaven prachu a mastných nečistot. Savé podklady je nutné před lepením penetrovat přípravkem PENECO nebo PENECO NANO. Po zaschnutí penetrace se nanáší vrstva lepidla.

Lepidlo je nutné před použitím řádně promíchat, nanáší se pomocí zubové stěrky (A1 - B2) v požadovaném nánosu.

Pro lepení savých podkladů je vhodnější zvolit pokládku do mokrého lepidla. Pokládka krytiny do zavadlé vrstvy lepidla po cca 5 až 20 min., tak, aby došlo k dobrému smočení pokládané krytiny. Během zavadnutí nesmí dojít k přeschnutí lepidla. Dobře přitisknout a zaválcovat.

Při pokládce na nesavý podklad je vhodné kontaktní lepení, tedy nános na podklad i podlahovou krytinu. Proveďte se obtiskem lepidla z podkladu na krytinu a následným zaschnutím, nebo nanesením obou povrchů pomocí zubové stěrky. Lepidlo se nechá odvětrat. Vhodný čas se uvěruje takzvanou prstovou metodou, kdy lepidlo na prstu již neulpívá, ale ještě není zcela vytvrzené. Poté se podlahová krytina řádně přitlačí a zaválcuje. Zaválcování se opakuje po 2 hodinách. Podlaha je pochází již po pokládce, manipulace s nábytkem je možná po 24 hodinách. Konečné pevnosti se dosáhne v závislosti na savosti podkladu a na teplotě okolí za 3-5 dnů. Minimální pracovní teplota je +15 °C.

Technické údaje:

Viskozita Brookfield vř. 6/10 ot. (ČSN EN ISO 2555)
Hodnota pH (ČSN ISO 10523)

18 000 – 30 000 mPas
6,0 – 8,0

Množství nanášeného lepidla:

Koberce (stěrka B1 až B2)
Ostatní podlahoviny (stěrka A1 až A2)
otevřená doba (při 23 °C, 50 % rel. vlh.)

250 – 400 g/m²
200 – 350 g/m²
max. 30 min (oboustranný nános)

Balení a skladování:

Lepidlo se dodává v plastových obalech: 6 kg a 18 kg.
Uskladněno musí být v originálním balení. Teplota skladování a pro přepravu je +5 °C až +30 °C.

Nesmí zmrznout!

Použité obaly lze recyklovat jako plast (PP) nebo likvidovat jako obyčejný odpad (spálením, skládkováním). Nevyschlé lepidlo je nebezpečný odpad a musí být likvidováno odbornou firmou.

UNIXIN ULTRA FIX

speciální disperzní lepidlo pro lepení podlahových krytin



Doba expirace: 24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování. Před použitím promíchat.

Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky lepení. Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Upozornění:

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Lepidlo není klasifikováno jako nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). POKYNY PRO PRVNÍ POMOC: VŠEOBECNÉ POKYNY: Okamžitá lékařská pomoc není nutná. Projeví-li se zdravotní potíže po manipulaci s přípravkem, vždy při zasažení očí a při požití a v případě pochybností nebo při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento bezpečnostní list nebo etiketu. Vždy je nutné zajistit postiženému duševní klid a zabránit prochlazení. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou; zásadně nepodávejte nic ústy (tekutiny). Informujte lékaře o poskytnuté první pomoci. PŘI NADÝCHÁNÍ: Doprovít postiženého na čerstvý vzduch. Zajistit klid, teplo, vyhledat lékařskou pomoc. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Sejmout kontaminovaný oděv. Potřísněnou pokožku umýt vodou a mýdlem, v případě přetrvávajícího podráždění vyhledat lékaře. Výrobce: STACHEMA CZ s.r.o. Divize Průmyslová lepidla Pod sídlištěm 3, 636 00 Brno str. 1 ze 2 tel.: 548 216 591 ... umění spojovat ... www.stachema.cz PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí, okamžitě vyplachovat proudem vody min. 10 minut při rozevřených víčkách. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky. Vyhledat lékařské ošetření. PŘI POŽITÍ: Ihned vypláchněte ústa vodou, vypijte ½ l vody, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc

Tento výrobek obsahuje konzervační prostředek proti mikrobiální kontaminaci. Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc, likvidace odpadu a obalu: viz etiketa a bezpečnostní list výrobku (ke stažení na www.stachema.cz).

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001 a certifikátu ochrany životního prostředí ČSN EN ISO 14001.